



UPEC
CSTB
U3P3E1C0
13/301



Structure	Moquette à velours bouclé	Envers	Double dossier	Largeur à la pièce	4+5 m dans certains coloris
Construction	Tufted carpet, loop pile	Backing	Action back	Width in Roll	4+5 m in some colours
Herstellungsverfahren	Getufteter Schlinge Velours	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle	4+5 m in einigen Farben
Fabricagemetode	Getuft tapijt, luspool	Rug	Textielrug	Rollbreedte	Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur
Descripción	Moqueta de fibra rizada	Soporte	Doble soporte textil	Ancho por pieza	4+5 m segun colores
Struttura	Moquette bouclé	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo	4-5 m per certi colori
Struktura	Wykładzina petelkowa	Podkład	Action back	Szerokosc w rolce	4 m i w niektórych kolorach 5 m
Composition	100% Polyamide	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe	4+5m dans certains coloris
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4 and 5m in some colours
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4 und 5m in einigen Farben
Poolmaterial	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur
Composició	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4+5 m segun colores
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4-5 m per certi colori
Skład runa	100% Poliamid	Trudnozpalnosc	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym	Szerokosc w kuponie	4 m i w niektórych kolorach 5 m
Poids de velours		Classement		Nombre de coloris	30 - dont 16 coloris en 5 m
Pile weight		Wear Classification	U3P3E1C0	Colours	30 - including 16 colours in 5 m
Poleinsatzgewicht		Beanspruchung	Classe 33 LC1	Erhältliche Farben	30 - darunter 16 Farben in 5 m
Poolinsetmassa	440 g/m	Gebruiksklasse	PRODIS N 8D1357BA	Kleurenaantal	30 - waarvan 16 kleuren in 5 m
Peso fibra		Clasificación	AgBB N Z-156.601-591	Cantidad de colores	30 - de los cuales 16 colores en formato 5 m
Peso felpa		Classificazioni		Numero colori	30 , di cui 16 tinte nel formato 5 m
Gramatura		Klasyfikacja		Liczba kolorów	30 - w tym 16 kolorów w szerokości 5 m
Poids total - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Pose / Entretien / Traitement	
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment	
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Totaal gewicht	1765 g/m	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	
Epaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.			
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.			
Gesamtdicke	4,5 mm				
Totale massa					
Altura total					
Spessore totale					
Wysokosc calkowita					
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8			
Pile height		Impact sound insulation			
Polhöhe		Trittschalldämmung			
Poolhoogte	2,3 mm	Geluidsreductie	ΔLw 21 dB		
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore felpa		Rumore all'impatto			
Wysokosc runa		Izolacja hałasu uderzeniowego			
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654			
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption			
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	46 p	Geluidsabsorptie	αw 0.15		
Galga - Densidad (puntos)	181700 p/m	Absorción de los ruidos aéreos			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica			
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochlanianie dźwięku			

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori magari più scuri per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym uślnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kąpielami barwniczymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

EN 14041



DOP: 1009-120561

textile floor covering
EN 1307

Edition : 16/09/2015



Made in France