Spirit Soul Glue Down 55.
fiche technique.

BERRY ALLOC

	Contient	m²	Poids Brut (boîte & palette incl.)
1 paquet lames Spirit Soul Glue Down 55	10 lames	3,45 m²	16,49 kg
1 palette lames Spirit Soul Glue Down 55	51 paquets	175,95 m²	866,94 kg
1 paquet dalles Spirit Soul Glue Down 55	10 dalles	4,18 m²	19,14 kg
1 palette dalles Spirit Soul Glue Down 55	46 paquets	192,31 m²	908,53 kg
1 paquet bâton rompu Spirit Soul Glue Down 55	64 lames	4,46 m²	19,86 kg
1 palette bâton rompu Spirit Soul Glue Down 55	42 paquets	187,29 m²	859,20 kg

Spécifications du produit	Norme	Lames Spirit Soul Glue Down 55	Dalles Spirit Soul Glue Down 55	Bâton rompu Spirit Soul Glue Down 55
Dimensions	EN ISO 24342	L 1500 x l 230 mm	L 914,4 x l 457,2 mm	L 609,6 x l 114,3 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Grainage		grainage en relief aspect bois (EIR)	grainage aspect pierre	grainage en relief aspect bois (EIR) & grainage aspect pierre
Épaisseur totale	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Système de verrouillage		non	non	non
Type de chanfrein		micro V4	micro V4	micro V4
Classe d'usage	EN ISO 10582	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Garantie résidentielle/ commerciale		Pour consulter les conditions de garantie, rendez-vous dans notre Document Centre sur berryalloc.com		

Résultats des tests	Norme	Résultats
Chauffage au sol	EN ISO 12524	compatible (instructions détaillées sur www.berryalloc.com)
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi
Résistance au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Résistance chimique	EN ISO 26987	OK
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm – réussi
Résistance thermique	ISO 8302	0,010 m² K/W
Résistance aux rayures	EN 16094	MSR-A1/B1
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	classe DS
Résistance au glissement de l'essai au pendule (PTV)	EN 16165	36+
Réduction du bruit: bruit d'impact	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	2 dB
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - réussi
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6 - réussi
Propension électrostatique	EN 1815	antistatique (≤ 2 kV)
Classification UPEC	/	U3 P3 E2 C2 QB30 Certificat N° 7011/356-008

lames & dalles vinyle.

QB30 Certificat N°7011/356-008 https://database.cstb.fr

09/2026

www.berryalloc.com

Spirit Soul Glue Down 55.
fiche technique.

BERRY ALLOC

Composition



1. Couche de protection PU*
2. Couche d'usure 0,55 mm
3. Décor
4. Couche de support

**pour les produits aspect bois, améliorée avec la technologie UltraShield Matt™ qui offre un aspect ultra mat, une grande résistance aux rayures et performance antidérapante*

ultrashield matt technology™

lames & dalles vinyle.