

Peinture AIRLESS d'aspect mate à base de résine acrylique : empreinte carbone 0,145 pour deux couches



DESCRIPTION

Peinture mate à base de résine acrylique en phase aqueuse

Utilisable comme impression (murs & plafond) et finition pour plafonds

Sans odeur pour un meilleur confort de travail

PROPRIÉTÉS

Très grande opacité

Utilisation optimisée à l'airless

Belle blancheur

Lavable

SUPPORTS D'APPLICATION

En intérieur sur supports neuf,

Fond usuels du bâtiment en murs et plafond.

Pièce sèche.

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Emission dans l'air : A+

Teneur en COV : Contient au maximum 0,05g/L

Taux matières renouvelables : 86% de matières renouvelables dont 51% de biosourcé

Empreinte carbone : 0.145 pour deux couches

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (A 20°C)

Aspect du film: Mat

Teintes: Blanc

Degré de brillance: ≤ 2% à 85°

Résistance abrasion humide: Classe 3 selon la norme NF EN13300

Densité: 1,525

Extrait sec: Poids: 57%

Séchage à 20°C: Sec toucher : 2h - Recouvrable: 6h

Nettoyage du matériel: Eau, ne pas laisser sécher

Rendement: 7 à 9m² par L

Conditionnement: 15L

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimale > +5°C
Hygrométrie: non > 65% d'humidité relative

MATERIEL D'APPLICATION

Application uniquement à l'airless: buse 517/519, dilution maximale de 5% d'eau.

MISE EN OEUVRE

Tous les supports doivent être préparés conformément aux DTU 59-1 et normes en vigueur.

De façon générale: sains, secs cohérents, dépoussiérés et exempts de toutes traces de graisses et feutres. Sur fer et métaux ferreux, appliquer au préalable une couche d'antirouille.

Bien homogénéiser le produit avant emploi.

SUPPORTS	PRÉPARATION DE LA SURFACE	MISE EN PEINTURE
Enduits, ciment, plâtre, placo	Brossage, égrenage, époussetage avec un éponge humide	1 couche NEOCRYL MAT puis 2 couches NEOCRYL MAT
Anciennes peintures adhérentes	Grattage si non adhérent, ponçage si nécessaire, lessivage, rinçage	2 couches NEOCRYL MAT
Toile de verre	Dégraissage si nécessaire	2 couches NEOCRYL MAT

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

Hygiène et sécurité

Produit non toxique

Spécifications réglementaires

Afnor NF T 36-005 Famille 1 Classe 7b2

Informations consommateurs

Éviter le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Éliminer le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne pas jeter le produit à l'égout.

CONSERVATION

6 mois dans son emballage d'origine non entamé, au frais et à l'abri du gel.