

Peinture AIRLESS d'aspect mate velouté garnissante : empreinte carbone 0,200 pour deux couches



DESCRIPTION

Peinture mat velouté à base de résine acrylique en phase aqueuse

PROPRIÉTÉS

Excellent pouvoir garnissant

Utilisation optimisée à l'airless

Film souple et élastique Idéale en travaux neufs et rénovation

Résistant au lustrage classe 1

SUPPORTS D'APPLICATION

Intérieur, pièces sèches

Supports usuels du bâtiment en murs et plafond

Travaux neuf ou rénovation

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Emission dans l'air : A+

Teneur en COV : Contient au maximum 1g/L

Taux matières renouvelables : 69% de matières renouvelables dont 39% de biosourcé

Empreinte carbone : 0,200 pour deux couches

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (A 20°C)

Aspect du film: Mat Velouté

Teintes: Blanc

Degré de brillance: 5% à 85°

Résistance abrasion humide: Classe 1 selon la norme NF 13300

Densité: 1,49

Extrait sec: Poids: 60%

Séchage à 20°C: Sec au toucher: 2h - Recouvrable: 6h

Nettoyage du matériel: Eau, ne pas laisser sécher

Rendement: 7 à 9m² par L

Conditionnement: 15L

CONDITIONS D'APPLICATION

Conditions d'application

Température ambiante minimale > +5°C

Hygrométrie: non > 65% d'humidité relative

MATERIEL D'APPLICATION

Uniquement airless : buse 517/519, dilution maximale à 5% d'eau,

MISE EN OEUVRE

Tous les supports doivent être préparés conformément aux DTU 59-1 et normes en vigueur.

De façons générale: sains, secs cohérents, dépoussiérés et exempts de toutes traces de graisses et feutres.

Bien homogénéiser le produit avant emploi.

SUPPORTS	PRÉPARATION DE LA SURFACE	MISE EN PEINTURE
Enduits, ciment, plâtre, placo	Brossage, égrenage, époussetage avec un éponge humide	1 couche de NEOCRYL MAT , puis 2 couches de NEOCRYL MAT VELOURS
Anciennes peintures adhérentes	Grattage si non adhérent, ponçage si nécessaire, lessivage, rinçage	2 couches de NEOCRYL MAT VELOURS
Toile de verre	Dégraissage si nécessaire	2 couches de NEOCRYL MAT VELOURS

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

Hygiène et sécurité

Respecter toutes les précautions d'usage Consulter notre fiche de données de sécurité

Spécifications réglementaires

Afnor Famille I Classe 7b2

Informations consommateurs

Éviter le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Éliminer le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne pas jeter le produit à l'égout.

CONSERVATION

6 mois dans son emballage d'origine non entamé, au frais et à l'abri du gel.