

Lasure opaque satinée en phase aqueuse**DESCRIPTION**

Lasure opaque satinée à base de résine acrylique et alkyde en phase aqueuse

PROPRIÉTÉS

Film extra souple : excellente résistance aux variations du bois

Film anti-UV : grande durabilité des teintes dans le temps

Peut être utilisé en multicouche : impression et finition (voir tableau de mise en oeuvre).

Haut Pouvoir Couvrant, permet une opacité maximale.

SUPPORTS D'APPLICATION

En intérieur & extérieur, sur supports neufs ou rénovation. Protection et décoration des boiseries.

Ne pas appliquer sur bois tanniques tels que chêne, châtaignier directement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (À 20°C)

Aspect du film : satiné

Teintes : toutes les teintes

Degré de brillance : 35% à 60°

Résistance abrasion humide : Classe 1 selon la norme NF 13300

Densité : 1.32 +/- 0.05

Extrait sec : Poids : 55% +/- 2%

Séchage à 20°C : Hors poussière : 1h - Sec au toucher : 2h - Recouvrable : 6h

Nettoyage du matériel : eau, ne pas laisser sécher.

Rendement : 10 à 12 m² par L

Conditionnement : 1L - 3L - 12L

CONDITIONS D'APPLICATION

Température : elle doit être comprise entre 8 et 30°C et doit être impérativement supérieure à 8°C.

Hygrométrie : <65%. Elle a une grande incidence sur la vitesse de séchage.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse ou rouleau microfibre 8 à 10mm ou polyamide texturé 8 à 10mm. Nettoyage des outils à l'eau

MISE EN OEUVRE

Tous les supports doivent être préparés conformément aux DTU 59-1 et normes en vigueur.
De façon générale : sains, secs, cohérents, dépoussiérés et exempts de toutes traces de graisses et feutres.
Sur fer et métaux ferreux, appliquer au préalable une couche d'antirouille.

Bien homogénéiser le produit avant emploi.

SUPPORTS	PRÉPARATION DE LA SURFACE	MISE EN PEINTURE
Anciennes peintures adhérentes	Grattage si non adhérent, ponçage si nécessaire, lessivage, rinçage	2 couches de MICROLASUR acryl opaque
Anciennes peintures non adhérentes	Décapage mécanique, ponçage, lessivage, rinçage	1 couche de MICROPRIMER + 2 couches de MICROLASUR acryl opaque
Bois et dérivés neuf	Nettoyage / ponçage époussetage à l'éponge humide	• 1 couche de MICROPRIMER +2 couches de MICROLASUR acryl opaque

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

Hygiène et sécurité

Respecter toutes les précautions d'usage.

Consulter la fiche de données de sécurité correspondante

Spécifications réglementaires

Afnor NT Famille I Classe 7b2/4a

Classification COV: 14g/l Cov (directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE pour ce produit (A/d) : 130 g/L (2010).

Informations consommateurs

Éviter le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Éliminer le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne pas jeter le produit à l'égout.

CONSERVATION

1 an en emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Température ambiante comprise entre 5°C et 30°C.