

MULTIFONCTIONS

enduit de rebouchage et de lissage

Caractéristiques techniques :

Composition et aspect :	Enduit en poudre à base de produits de carrières et de liant cellulosique. La pâte obtenue est de couleur blanche.
Supports :	MULTIFONCTIONS est utilisable en intérieur sur des supports béton, ciment, plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, ancien fonds peints.
Recouvrement :	MULTIFONCTIONS est recouvrable tous types d'enduits, de peinture et de revêtements..
Contre-indication :	Il est conseillé de ne pas appliquer MULTIFONCTIONS sur du polystyrène, sur du papier peint ni en extérieur.
Documents à consulter :	DTU 59.1 (norme NF P 74-201) et DTU 59.4 (norme NF P 74-204).
Granulométrie :	Moyenne.
pH :	Neutre.
Couleur :	Blanc.
Temps d'utilisation :	50 à 60 minutes.
Adhérence :	Conforme à la Norme NF T 30 608.
Réaction au feu :	MO.
Hygiène et sécurité :	Pas d'étiquetage de danger.
Nettoyage des outils :	A l'eau.
Temps de séchage :	En lissage de 1 à 2 h par couche et en rebouchage de 12 à 24 h selon l'épaisseur et les conditions de chantier.
Classification :	Suivant la norme AFNOR NF T 36 005 Famille III Classe 2 : Enduit intérieur de peinture en phase aqueuse.
Produit associé :	Il est conseillé de durcir les fonds tendres avec DURCISSEUR au moins 24 h avant l'application de MULTIFONCTIONS.
Conditionnement :	Sac de 15 kg.
Conservation :	1 an en emballage fermé, stocké au sec.

Mise en œuvre :

Préparation des supports :

Conformément aux DTU 59.1 (norme NF P 74-201) et DTU 59.4 (norme NF P 74-204), le support doit aussi être dur, cohésif, propre, sain et sec. Il est conseillé de ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR, en atmosphère donnant lieu à des condensations ni sur supports surchauffés.

Taux de gâchage :

A consistance épaisse : 30% d'eau (soit 0,30 litre par kg de poudre).

Préparation de l'enduit :

Verser la poudre dans l'eau. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène à consistance épaisse. Il est conseillé de ne pas rabattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir. Appliquer immédiatement.

Consommation :

1,3 kg de poudre pour combler un volume d'1 litre.

Application :

L'application de MULTIFONCTIONS se fait au couteau, à la lisseuse et à la lame à enduire.

Délai de recouvrement :

Dès séchage complet.



Sac de 15 kg

Informations générales :



Idéal pour : MULTIFONCTIONS est un enduit de rebouchage et de lissage.

Avantages / Qualités :

- Sans retrait
- Prise lente
- Séchage rapide
- Ponçage facile

INTÉRIEUR

PRODUIT	GENCOD	PALETTE NB UNITE/POIDS
MULTIFONCTIONS – 15 kg	3178310151501	60 sacs/900 kg