

MISE EN ŒUVRE PLANEO®SYSTEM

Enduit garnissant en pâte, intérieur, pour application aux rouleaux et lisseurs PLANEO®

Rattrapage de Planimétrie localisé



Déposer
L'enduit avec les rouleaux Cross ou Liss



Aplanir
L'enduit avec le lisseur à lame dure

1^{ère} passe : Dépose en épaisseur

La dépose se fait en épaisseur.



Déposer
L'enduit avec les rouleaux Cross ou Liss



Égaliser
L'enduit avec le lisseur à lame crantée



Surfacer
L'enduit avec le lisseur à lame lisse souple

Passe(s) suivante(s) : Dépose pelliculaire

La dépose se fait en pelliculaire, jusqu'à l'obtention de l'aspect de finition recherché, en croissant les passes



Déposer
L'enduit avec le rouleau Liss



Ratisser
L'enduit avec le lisseur à lame dure

Astuce : application en 1 seule passe

Pour une application en une seule passe, déposer une épaisseur d'enduit suffisante, pour recouvrir la totalité du relief. Finir par un ponçage mécanisé.



PLANEO®G

Avantages produit

- ▶ Enduit garnissant à mise en peinture rapide
- ▶ Jusqu'à 5 mm
- ▶ Redoublement dans la journée
- ▶ Mise en peinture le lendemain

Usage

Enduit garnissant en pâte, intérieur, pour application aux rouleaux et lisseurs **PLANEO®**

Supports

PLANEO®G s'applique sur supports bruts ou peints, à reliefs ou dégradés :

- crépis,
- gouttelettes,
- toiles de verre,
- plaques de plâtre,
- plâtre,
- carreaux de plâtre,
- enduits traditionnels de préparation des fonds,
- béton et béton cellulaire.



PLANEOP®G



OUTILS PLANEOP®SYSTEM

Redoublement

- Redoublement par **PLANEOP®G** ou **PLANEOP®F**, dès que l'enduit est dur au toucher, selon tableau ci-dessous.

PLANEOP®G TEMPS DE REDOUBLEMENT	Placo Brut	Fonds peints acryl.	Fonds peints glycéro
1 mm	3h00	3h30	4h00
2 mm	3h30	4h30	6h00
5 mm	8h00	> 8h00	> 12h00

Pour des conditions d'application : 20°C et 50% d'hygrométrie

- Redoublement par tous autres types d'enduits, après séchage complet de l'enduit **PLANEOP®G**.

Finition

- Sans attendre son séchage complet **PLANEOP®G** peut-être recouvert, par tous types de peinture en phase aqueuse, mate ou satinée dès que l'enduit est dur au toucher et ponçable. (**rapport d'essais SGS, réf AX10-09671**)

PLANEOP®G TEMPS DE MISE EN PEINTURE	Placo Brut	Fonds peints acryl.	Fonds peints glycéro
1 mm	4h00	5h30	6h00
2 mm	5h30	>8h00	> 12h00
5 mm	> 12h00	≈24h00	≈24h00

Pour des conditions d'application : 20°C et 50% d'hygrométrie

- Finition par tous types d'enduits de décoration, de peintures ou de revêtements muraux, après séchage complet de l'enduit **PLANEOP®G**

Caractéristiques physiques et techniques

PLANEOP®G : enduit intérieur en pâte, à base de charges allégées, de carbonates de calcium et de résines.

- caractérisation (NFT 36-005) : Famille III-2,
- codification (NFT 30-608) : $G_3E_3S_2V_0W_0A_0C_0$
- épaisseur d'application : jusqu'à 5 mm
- consommation : environ 1,1 kg/m²/mm
- couleur : blanc
- white index : 50
- dureté shore : environ 40
- adhérence (NFT 30-608) : > 0,5 MPa

Conditions d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : appliquer à l'aide des outils **PLANEOP®SYSTEM** (vendus séparément).
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation de l'enduit : 1 an, dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et du soleil.

Conditionnement

Seau de 17 kg.

Recommandations et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer **PLANEOP®G** sur supports souples et/ou bloqués (type Dépron®, revêtements muraux lourds, liège, carrelage...), ni sur du papier peint, ni en extérieur.
- Ne pas recouvrir par des peintures époxy ou polyuréthane en phase solvant.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 65%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- En cas de dépose en forte épaisseur de l'enduit, il est recommandé, d'attendre un séchage complet avant d'appliquer la finition, pour limiter les phénomènes de spectres liés au retrait du produit.

Préparation des fonds

Les supports seront préparés conformément aux DTU 59.1 et 59.4. Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

Documents normatifs à consulter

- NFT 30-608 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

Hygiène et sécurité

Pas d'étiquetage de danger.
FDS disponible sur quickfds.com ou toupretpro.com

Mentions légales

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **PLANEOP®SYSTEM** (enduits et outils) sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET.
Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations.

LES ROULEAUX

Usages

Rouleaux pour déposer les enduits **PLANEOP®F** et **PLANEOP®G**.

Supports

Les rouleaux s'utilisent pour la dépose des enduits **PLANEOP®** en intérieur sur :

- ROULEAU LISS** (Supports plans ou à faible relief),
- ROULEAU CROSS** (Supports à fort relief).

Composition

- Les rouleaux sont livrés complets avec leurs montures et leurs manchons interchangeables.
- Les textures et formes des manchons ont été spécialement élaborées pour optimiser la dépose des enduits sur les supports.

Nettoyage

Les rouleaux se nettoient à l'eau.

Dimensions

Longueur manchon 180 mm.

Conditionnement

- Rouleau vendu à l'unité.
- Manchons (recharges) vendus par 2 unités.



LES LISSEURS

Usages

Lisseurs pour aplanir, égaliser, surfacer et ratisser les enduits **PLANEOP®F** et **G** précédemment déposés à l'aide de l'un des rouleaux.

Composition

- Lisseur composé, d'une poignée ergonomique pré montée, d'un support de lame avec fourreau, recevant les lames.
- Lames interchangeables en élastomère :
 - 1 - lame crantée noire, pour égaliser l'enduit après la dépose au rouleau
 - 2 - lame lisse souple grise, pour surfacer l'enduit après le passage de la lame crantée,
 - 3 - la lame lisse dure orange, pour aplanir et/ou ratisser l'enduit après la dépose au rouleau.
- Les lisseurs sont livrés complets, les lames sont conditionnées dans un étui de protection.

Nettoyage

Les lisseurs se nettoient à l'eau.

Dimensions

Disponible en 3 tailles 250 mm, 350 mm, 500 mm.

Conditionnement

- Lisseur complet vendu à l'unité
- Recharges de lame vendu par étui complet, (chaque étui contient 3 lames).

